

технически характеристики на автомобилните фолиа

Продукт	Пропусната слънчева енергия	Отхвърлена слънчева енергия	Погълната слънчева енергия	Пропусната видима светлина	Отразена видима светлина	Пропуснати UV лъчи	Общо отразена слънчева енергия
Classic серия						Гаранция: 5 год.	
AT 05 GR SR HPR	45%	7%	48%	7%	8%	< 1 %	42%
AT 15 GR SR HPR	50%	7%	43%	15%	8%	< 1 %	40%
AT 35 GR SR HPR	61%	7%	32%	42%	8%	<1%	30%
AT 50 GR SR HPR	71%	7%	22%	59%	8%	< 1 %	23%
AT 70 GR SR HPR	75%	9%	16%	73%	8%	< 1 %	20%
Basic серия ***						Гаранция: 3 год.	
LA 05 BK SR HPR	43%	7%	50%	7%	5%	< 5 %	44%
LA 15 BK SR HPR	47%	7%	46%	17%	6%	< 5 %	41%
LA 35 BK SR HPR	56%	8%	36%	36%	6%	< 5 %	34%
LA 50 BK SR HPR	60%	8%	32%	49%	6%	< 5 %	29%
LA 70 BK SR HPR	73%	11%	16%	71%	11%	< 5 %	23%
Esprit серия ***						Гаранция: 7 год.	
ATC 05 CH SR HPR	41%	6%	53%	5%	8%	< 1 %	44%
ATC 05 GR SR HPR	45%	7%	48%	7%	8%	< 1 %	42%
ATC 15 CH SR HPR	48%	6%	46%	20%	8%	< 1 %	39%
ATC 15 GR SR HPR	50%	7%	43%	16%	8%	< 1 %	39%
ATC 20 CH SR HPR	47%	7%	46%	23%	8%	< 1 %	39%
ATC 20 GR SR HPR	54%	7%	39%	25%	8%	< 1 %	35%
ATC 35 CH SR HPR	56%	5%	39%	37%	8%	< 1 %	33%
ATC 35 GR SR HPR	61%	7%	32%	40%	6%	< 1 %	30%
ATC 50 CH SR HPR	63%	7%	30%	54%	8%	< 1 %	29%
ATC 50 GR SR HPR	71%	8%	21%	59%	8%	< 1 %	23%
ATC 70 GR SR HPR	73%	9%	18%	75%	8%	< 1 %	21%
ATC 80 GR SR HPR	76%	10%	14%	79%	11%	< 1 %	20%
Comfort серия ****						Гаранция: 10 год.	
ATRS 5 DL SR HPR	14%	30%	56%	5%	12%	< 1 %	70%
ATR 05 CH SR HPR	6%	30%	64%	5%	8%	< 1 %	70%
ATR 15 CH SR HPR	39%	7%	54%	18%	5%	< 1 %	53%
ATR 20 BR SR HPR	39%	8%	53%	26%	8%	< 1 %	48%
ATR 20 CH SR HPR	28%	18%	54%	21%	8%	< 1 %	48%
ATR 35 CH SR HPR	36%	19%	45%	38%	8%	< 1 %	44%
ATR 35 BR SR HPR	35%	17%	48%	35%	12%	< 1 %	51%
ATR 50 CH SR HPR	59%	8%	33%	55%	8%	< 1 %	34%
ATR 50 BR SR HPR	59%	8%	33%	55%	8%	< 1 %	34%
PP 70 AG SR HPR	53%	20%	27%	70%	18%	< 1 %	38%
Avantagrdе серия *****						Гаранция: 12 год.	
LATI 05 LS SR HPR	21%	6%	74%	5%	8%	< 1 %	61%
LATI 15 LS SR HPR	22%	5%	73%	18%	6%	< 1 %	57%
LATI 35 LS SR HPR	31%	6%	63%	38%	6%	< 1 %	51%
LATI 50 LS SR HPR	38%	6%	56%	55%	7%	< 1 %	46%
AIR 75 SR HPR	52%	7%	41%	73%	9%	< 1 %	39%
AIR 80 SR HPR	42%	7%	51%	78%	8%	< 1 %	43%
Фолиа за сигурност							
SCL SR PS4	81%	9%	10%	89%	8%	< 5 %	16%
SCL SR PS7	81%	9%	10%	88%	8%	< 5 %	16%
SA 05 C SR PS4	39%	7%	54%	5%	6%	< 1 %	44%
SA 15 C SR PS 4	44%	7%	49%	17%	5%	< 1 %	43%
SA 35 C SR PS 4	56%	7%	37%	38%	6%	< 1 %	34%
SA 50 C SR PS4	61%	8%	31%	52%	6%	< 1 %	29%
Специални фолиа							

AU 75 SR HPR	74%	9%	17%	78%	9%	< 0,1 %	21%
UV CL SR HPR	85%	8%	7%	84%	8%	< 0,1 %	14%
DL 25 BL SR HPR	35%	13%	52%	32%	10%	< 1 %	51%
DL 30 GN SR HPR	32%	18%	50%	30%	15%	< 1 %	54%
AP 60 GN SR PS	48%	22%	30%	57%	14%	< 1 %	44%
PD 10 GG SR HPR	36%	7%	57%	13%	6%	< 1 %	48%

	Пропусната слънчева енергия	Отхвърлена слънчева енергия	Погълната слънчева енергия	Пропусната видима светлина	Отразена видима светлина	Пропуснати UV лъчи	Общо отразена слънчева енергия
AP 60 GN SR PS	48%	22%	30%	57%	14%	< 1 %	44%
PP50	48%	12%	40%	48%	13%	< 1 %	44%
PP 70 AG SR HPR	56%	22%	22%	70%	18%	< 1 %	38%
AIR75GNSRHPR	52%	7%	41%	73%	9%	< 1 %	39%

